SOUDAL

Лист технической информации

SOUDABAND

Кровельная герметизирующая лента

Технические данные:

Основа	Битумная лента
Цвет	Алюминий, свинец, терракота
Толщина	1,55 мм
Удлинение до отрыва	20 %
Рабочая температура	От + 5 °C до + 40 °C
Термостойкость	От – 40 °C до + 120 °C

Описание продукта:
Soudaband – это битумная самоклеящаяся герметизирующая лента, ламинированная алюминиевой фольгой. Применяется для герметизации плоских и угловых элементов кровли, дымоходов, водосточных желобов, труб. Обеспечивает немедленную герметизацию.

Характеристики:
- Самоклеящаяся лента с хорошей адгезией
- Устойчива к неблагоприятному атмосферному влиянию и излучению УФ
- Немедленная герметизация
- Очень проста в применении
- Обладает адгезией ко всем традиционным строительным материалам

Примеры применения:
- Гидроизоляция, герметизация течей, трещин
- Герметизация соединений элементов кровли, дымоходов, мансардных окон, панелей и т.д.
- Герметизация течей в водосточных трубах и желобах
- Создание угловых соединений в кровельных конструкциях

В сомнительных случаях обращайтесь в Технический Отдел Соудал.

Упаковка:
Рулоны длиной 10 м.
Ширина: 7,5; 10; 15; 22,5; 30 см.

Хранение:
24 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте.

Нормы и сертификаты:
Продукт производится компанией Soudal NV, Бельгия, согласно нормам ISO 9002.

Инструкция по применению:
Герметизируемые поверхности должны быть сухие, чистые. Следует удалить открашивающиеся части.
Отрежьте ленту необходимой длины, удалите, защитную полоску и сильно прижмите ленту клейкой частью к субстрату. Убедитесь, что лента плотно прилегает к субстрату, под нее не попали пузыри воздуха.
Если применяется несколько кусков ленты, для полной герметизации следует приклеивать их внахлест с перекрыванием не менее 25 мм.

Очистка: с помощью уайт-спирита
Ремонт: с помощью Soudaband

Рекомендации по безопасности:
Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.

АО «Солди и Ко», 04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2, тел./факс: (044) 591-53-05
www.soudal.ua, www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua